

ITEC - Primer KSK (Voranstrich) Merkblatt 27/01/12/00

Voranstrich für ITEC - Kaltselfstklebedichtbahn auf Bitumenbasis.
Gemäß DIN 18195-2, Tabelle 1.

Eigenschaften

ITEC - Primer KSK ist ein lösungsmittelfreier, hochwertiger wasserverdünnbarer Bitumen-Kautschuk-Voranstrich, der auf trockenen oder leicht feuchten, mineralisch gebundenen Untergründen verarbeitet wird.

Anwendung

Den Untergrund mit ITEC - Primer KSK vorstreichen.
Das Material kann bis zu 1:1 mit Wasser verdünnt werden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Der Auftrag erfolgt mit Bürste oder Quast.
Nicht bei Regen oder Frost verarbeiten.
Der ITEC - Primer KSK soll in erster Linie den Untergrund festigen, den Staub binden und die Haftung erhöhen.
Nach Antrocknen des Voranstrichs erfolgt die Verklebung der ITEC – KSK - Bahn.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muß fest und tragfähig, sauber, öl- und fettfrei sowie frei von Fehlstellen, klaffenden Rissen und Graten sein. Kanten sind zu runden. Tropfnasse Stellen oder stehendes Wasser sind zu vermeiden.

Mauerwerkflächen sind mit einem Fugenglatthanstrich zu versehen. Grobporige Steine bedürfen vorher einer Abspachtelung mit Zementmörtel.

Bei Betonflächen sind die Abstandhalter ca. 2 cm auszustemmen und die Kiesnester mit Zementmörtel aufzufüllen.

In die einspringenden Ecken sind Hohlkehlen von 8 cm Schenkellänge mit Zementmörtel anzulegen.

Technische Daten		
Lagerung	frostfrei	12 Monate
Dichte		ca. 1,0 kg/l
Festkörpergehalt		58 – 60 %
Lösungsmittel	Wasser	
Verbrauch		ca. 150 - 300 g/m ²
Lieferform:	Liter/Gebinde	Gebinde/Palette
Kunststoffgebände:	30	18
	10	44

Lagerung
Frostfrei, 12 Monate

Hinweise

ITEC - Primer KSK ist kein Gefahrgut und unterliegt nicht der Kennzeichnung nach GefStoffV und GGVS. Neben diesen Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen DIN-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten.

Die genannten Eigenschaften beruhen auf praktischen Erfahrungen und anwendungstechnischen Prüfungen.

Die objektspezifischen Gegebenheiten sowie die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte liegen außerhalb unseres Einflußbereiches. Daher ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen.

Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Reinigung

Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort mit Wasser abwaschen. Ausgehärtete Rückstände des ITEC - Primer KSKs mit Testbenzin säubern.

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.